



0099

**soriguē**

Ctra C-12, PK 162. POLIGONO EL CORB  
25600 BALAGUER (LLEIDA)  
22  
0099/CPR/B11/0055

EN 13108-1

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso

CALCEL H2O 0/6

AC 8 SURF 160/220

**Granulometría**

UNE EN 13108-1

Tamiz	16	100	%
Tamiz	10	100	%
Tamiz	8	99	%
Tamiz	6,3	92	%
Tamiz	4	66	%
Tamiz	2	40	%
Tamiz	0,5	21	%
Tamiz	0,063	9	%

**Contenido de ligante**

UNE EN 13108-1

$B_{\min}$  5,4

**T<sup>a</sup> de la mezcla**

UNE EN 12697-13

0 a 170 °C

**Sensibilidad al agua**

UNE EN 13108-20 (Anexo D.3)

ITSR NR

**Contenido de huecos**

UNE EN 13108-20 (Anexo D.2)

Máximo

$V_{\max}$  NR

Mínimo

$V_{\min}$  NR

**Huecos en los áridos minerales**

UNE EN 13108-20 (Anexo D.2)

$VMA_{\min}$  NR

**Resistencia a la deformación permanente**

UNE EN 13108-20 (Anexo D.6)

Disp peq. Pendiente de la rodada

$WTS_{AIR}$  NR

**Valores Marshall para aplicación en aeropuertos**

UNE EN 13108-20 (Anexo D.10)

Estabilidad mínima

$S_{\min}$  5

Fluencia

F NR

Cociente

$Q_{\min}$  NR